



## EIGENSCHAFTEN

- ACS : 18ACCLY393
- NF : NF EN 200 - IA - Chrome

## ZERTIFIZIERUNGEN



## TECHNISCHE DATEN

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 15 l/min à 3 bars (4 gpm at 43.5 psi)

## VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28  
Blassgold - F30  
Blassgold matt unlackiert - F31  
Bronze hell - D01  
Chrom - A02  
Chrom / gold - G02

Chrom matt - C02  
Gold - F01  
Gold matt - F07  
Kupfer altrot matt lackiert - H07  
Mattschwarz keramik - D30  
Nickel matt - C01

Silbernickel - B01