



EIGENSCHAFTEN

- ACS : 18ACCLY393
- DVGW : DW-6051CN0456
- NF : NF EN 200 - IA - Chrome
- SVGW-SSIGE : 1901-6813

ZERTIFIZIERUNGEN



VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN

Altnickel - H28
Blassgold - F30
Blassgold matt unlackiert - F31
Bronze hell - D01
Chrom - A02
Chrom / gold - G02

Chrom matt - C02
Gold - F01
Gold matt - F07
Kupfer altrot matt lackiert - H07
Mattschwarz keramik - D30
Nickel matt - C01

Silberrnickel - B01

TECHNISCHE DATEN

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 5,7 l/min à 3 bars (1.5 gpm at 43.5 psi)