



CARACTÉRISTIQUES

- ACS : 19ACCLY542

CERTIFICATIONS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 9 l/min à 3 bars (1.58 gpm at 43.5 psi)

FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02
Chromé mat - C02
Doré brillant - F01
Doré mat - F07
Nickel brillant - B01
Nickel mat - C01

Noir mat céramique - D30
Or pâle - F30
Or pâle mat - F31
Pvd blush - H62
Pvd blush mat - H60
Pvd couleur bronze brown - F33

Pvd couleur bronze brown - mat - F34
Pvd couleur doré - H52
Pvd couleur doré mat - H53
Pvd couleur laitton - H49
Pvd couleur laitton mat - H50
Pvd couleur nickel - H55

Pvd couleur nickel mat - H56
Pvd graphite - H64
Pvd graphite mat - H65
Pvd umber - H66
Pvd umber mat - H67
Vieux nickel - H28