



CARACTÉRISTIQUES

- ACS : 19ACCLY542

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 8,3 l/min à 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

CERTIFICATIONS



FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02
Chromé mat - C02
Doré brillant - F01
Doré mat - F07
Laiton fumé naturel - A13
Nickel brillant - B01

Nickel mat - C01
Noir mat céramique - D30
Or pâle - F30
Or pâle mat - F31
Pvd blush - H62
Pvd blush mat - H60

Pvd couleur bronze brown - F33
Pvd couleur bronze brown - mat - F34
Pvd couleur doré - H52
Pvd couleur doré mat - H53
Pvd couleur laiton - H49
Pvd couleur laiton mat - H50

Pvd couleur nickel - H55
Pvd couleur nickel mat - H56
Pvd graphite - H64
Pvd graphite mat - H65
Pvd umber - H66
Pvd umber mat - H67

Vieux nickel - H28